

Materialeigenschaftstabelle

| | Polycarbonat | Acrylglas | PVC |
|-------------------------|--------------|-----------|---------|
| UV-Beständigkeit | ++ | +++ | + |
| UV-Schutz | ++ | +++ | + |
| Hagelbeständigkeit | +++ | ++ | + |
| Kratzbeständigkeit | +++ | +++ | + |
| Stoßfestigkeit | +++ | ++ | + |
| Lichtdurchlässigkeit | +++ | +++ | ++ |
| Verformbarkeit | +++ | + | ++ |
| Ammoniakbeständigkeit | + | + | +++ |
| Brandschutzklasse | B1 | B2 | B1 |
| Temperaturbeständigkeit | bis 120° | bis 100° | bis 60° |
| Verarbeitungstemperatur | ab 0° | ab +10° | ab +10° |

+++ Sehr gut
 ++ Gut
 + Befriedigend